
Productomschrijving



- Gebruiksklaar oplosmiddelvrij voorstrijkmiddel.
- Uitstekende hechting op gladde en gesloten ondergronden.
- Gemakkelijke verwerking met roller of kwast.
- Onontvlambaar.



Toepassing

- Als voorstrijkmiddel onverdund te gebruiken voor niet of nauwelijks vochtabsorberende wanden en vloeren, op geglazuurde of ongeglaazuurde tegels, natuur- en kunststeen, beton, asfalt, gietasfalt, vastzittende lijmresten (niet wateroplosbaar), etc..
- Op Voorstrijkmiddel Speciaal LH800 hechten uitstekend poeder- en pasta tegellijmen.
- Ook uitstekend geschikt als voorstrijkmiddel onder egalisatiemortels.
- Voor gebruik binnen
- Niet geschikt bij continue waterbelasting.

Speciale eigenschappen

- Als voorstrijkmiddel onverdund te gebruiken voor niet of nauwelijks vochtabsorberende wanden en vloeren, op geglazuurde of ongeglaazuurde tegels, natuur- en kunststeen, beton, asfalt, gietasfalt, vastzittende lijmresten (niet wateroplosbaar), etc..
- Op Voorstrijkmiddel Speciaal LH800 hechten uitstekend poeder- en pasta tegellijmen.
- Ook uitstekend geschikt als voorstrijkmiddel onder egalisatiemortels.
- Voor gebruik binnen
- Niet geschikt bij continue waterbelasting.

Leveringsvorm

Emmer van 5 kg en 10 kg.

Houdbaarheid/opslag

In gesloten verpakking houdbaar tot één jaar na fabrieksdatum. Beschermen tegen vorst en warmtebronnen.

Verbruiksgegevens

Ca. 7-10 m² per liter, afhankelijk van de porositeit van de ondergrond.

Technische gegevens

- Samenstelling dispersie op basis van polymeren
- Droogtijd 2 tot 4 uur bij 20 °C /
- 50 % relatieve vochtigheid
- Verdunner water
- Soortelijk gewicht ca. 1,1

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

Maak de ondergrond schoon en vetvrij. Ontdoe de ondergrond van losse delen. Krab niet-resistente ondergronden af (afbladderende verf, betonslib, lijmresten van vloerbedekking, gips). Schuur indien nodig dekvloeren op basis van anhydriet over de totale oppervlakte om de oppervlaktefilm te verwijderen.

Verwerken

Roer Voorstrijkmiddel speciaal LH800 licht door. Breng met roller of kwast het materiaal dun en gelijkmatig op. Werk wand of vloer na droging, afhankelijk van de temperatuur en werkomstandigheden, na ca. 2 tot 4 uur verder af. Houd bij toepassing op anhydriet een droogtijd van minimaal 12 uur aan.

Reinigen

Reinig gereedschap direct na gebruik met water.

Veiligheidsgegevens

NAW-gegevens Saint Gobain Weber-Beamix

Nederland

Postbus 7932, 5605 SH Eindhoven


T.: +31 (0)40 259 79 11

F.: +31 (0)40 252 62 50

technisch-advies@beamix.com

www.beamix.com

Certificering

		
11000 Voorstrikmiddel Speciaal		
Eigenschappen	Prestatie-eis	Testmethode
hechtsterkte droog		
Hechtsterkte na verwarming		
Hechtsterkte na onderdompeling in water		
Vorst-dooi bestandheid		
Hechtsterkte bij 20 min. open		
Afschuiving		
NPD = No Performance Determined (geen prestatie bepaald)		



