

Productomschrijving



Gedispergeerde pasta, bestaande uit synthetische harsen, fijne materialen en specifieke toeslagstoffen. Verzekert een volledige bescherming van de ondergrond tegen water onder tegelwerk.



Toepassing

- Waterdicht maken van hoekaansluitingen, leidingdoorvoeren, afvoerputten en dergelijke bij tegelwerk in badkamers, doucheruimtes enz.
- Waterdicht maken van vochtgevoelige wanden en vloeren in vochtige ruimten (sanitair, douches, keukens van gebouwen met gemeenschappelijk gebruik).

Speciale eigenschappen

- voor hoekaansluitingen en vochtgevoelige ondergronden
- waterdicht en elastisch
- voor hoekaansluitingen gebruiken in combinatie met Afdichtband LB600

Leveringsvorm

Emmer van 4kg en 7kg. Als afdichtpakket met 4kg Afdichtpasta LW 500 12 meter Afdichtband LB600 en een blokkwast.

Houdbaarheid/opslag

In gesloten verpakking houdbaar tot één jaar na fabrieksdatum. Beschermen tegen vorst en warmtebronnen.

Verbruiksgegevens

Bij hoekaansluitingen: ca. 300 gr/m². Bij vochtgevoelige ondergronden: ca. 350 gr/m².

Technische gegevens

- Praktische open tijd 25 minuten
- Droogtijd circa 12 uur
- Wachtijd tussen 2 lagen 2-4 uur, afhankelijk van temperatuur
- Soortelijk gewicht 1,5
- Initiële hechting 1,5 Mpa*
- Hechting na waterinwerking 1,2 Mpa*
- Uittrekking tot breuk 200 %*

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

De ondergrond dient stof- en vetvrij, redelijk vlak, voldoende sterk en droog te zijn. Blijvend stoffige en/of afzandende ondergronden voorbehandelen met Voorstrijkmiddel LH700 (droogtijd 1-3 uur).

Verwerken

Bij onder andere hoekaansluitingen en leidingdoorvoeren:

Smeer de horizontale wand/vloer aansluitingen en de verticale wand/ wand douchehoeken in met behulp van een kwast met de Afdichtpasta LW500. Druk in de nog natte pasta het Afdichtband LB600. Breng direct een tweede laag Afdichtpasta LW500 dekkend aan. Hierbij de pasta tot minimaal 10 mm over de rand van het band smeren. Smeer leidingdoorvoeren, afvoerputten en dergelijke rondom af met Afdichtpasta LW500. Afdichten van vochtgevoelige ondergronden:

Breng met behulp van een roller of kwast een dekkende laag Afdichtpasta LW500 aan. Indien noodzakelijk een tweede laag aanbrengen.

Reinigen

Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Veiligheidsgegevens

NAW-gegevens Saint Gobain Weber-Beamix

Nederland

Postbus 7932, 5605 SH Eindhoven


T.: +31 (0)40 259 79 11

F.: +31 (0)40 252 62 50

technisch-advies@beamix.com

www.beamix.com

Certificering

		
LW500 Afdichtpasta		
Eigenschappen	Prestatie-eis	Testmethode
hechtsterkte droog		
Hechtsterkte na verwarming		
Hechtsterkte na onderdompeling in water		
Vorst-dooi bestandheid		
Hechtsterkte bij 20 min. open		
Afschuiving		
NPD = No Performance Determined (geen prestatie bepaald)		



Dit productinformatieblad vervangt alle voorgaande. De gegevens zijn op basis van de huidige stand van zaken met betrekking tot de productkennis. De gebruiker dient na te gaan of het product geschikt is voor het gestelde gebruiksdoel en of het in de juiste omstandigheden gebruikt wordt. Er kunnen dan ook geen rechten aan het vermelde cijfermateriaal, aanbevelingen en suggesties ontleend worden. Saint-Gobain Weber Beamix behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving.

