

## Grondering

### Productomschrijving

---

weber.prim 405 is een oplosmiddelvrije witte alkalibestendige grondering, die na droging het zuigvermogen van de ondergrond sterk reduceert.



### Toepassing

---

Als voorbehandeling van sterk zuigende ondergronden voor een verdere afwerking met alle minerale- en pasteuze pleisters en verven.

### Classificatie

---

Geen

### Leveringsvorm

---

weber.prim 405 wordt geleverd in emmers van 15 liter.

### Houdbaarheid/opslag

---

In originele gesloten verpakking tenminste 12 maanden houdbaar.  
Droog en vorstvrij opslaan!

### Verbruiksgegevens

---

Afhankelijk van ondergrond en zuiging en wijze van aanbrengen ca. 0,3 l per m<sup>2</sup>. Exacte verbruik door middel van een proefvlak vast te stellen. weber.prim 405 wordt onverdund gebruikt.

### Verwerkingssystemen

---

weber.prim 405 wordt handmatig aangebracht.

## Technische gegevens

---

### Eigenschappen

Binnen toepassing	ja
Buiten toepassing	ja
Verwerkingstemperatuur	5 °C tot 30 °C
Droogtijd (20 °C /65%RV)	ca. 12 uur

## **Gebruiksaanwijzing**

---

### **Voorbehandelen**

weber.prim 405 is geschikt voor het voorstrijken van sterk zuigende ondergronden voor een verdere afwerking met alle minerale- en organische pleisters en verven.

De ondergrond dient droog, vast en vrij van stof en losse delen te zijn. Filmvormende lagen vooraf verwijderen.

### **Verwerken**

weber.prim 405 onverdund met een rol of borstel aanbrengen. De omgevings- en ondergrondtemperatuur mogen tijdens de verwerking niet onder +5°C en boven +30°C zijn. Voordat de afwerking kan worden aangebracht, dient weber.prim 405 voldoende droog te zijn.

In normale omstandigheden is de droogtijd ca. 12 uur.

### **Belangrijk**

weber.prim 405 is gebruiksklaar en mag niet met andere producten worden gemengd.

## Veiligheidsgegevens

---

Voor veiligheidsinformatie zie veiligheidsinformatieblad.

## NAW-gegevens Saint-Gobain Weber Beamix B.V.

---

Saint-Gobain Weber Beamix B.V.  
Postbus 7932  
5605 SH Eindhoven  
T.: +31 (0)40 259 79 11  
F.: +31 (0)40 252 62 50  
technisch-advies@weberbeamix.nl  
www.weberbeamix.nl



Dit productinformatieblad vervangt alle voorgaande. De gegevens zijn op basis van de huidige stand van zaken met betrekking tot de productkennis. De gebruiker dient na te gaan of het product geschikt is voor het gestelde gebruiksdoel en of het in de juiste omstandigheden gebruikt wordt. Er kunnen dan ook geen rechten aan het vermelde cijfermateriaal, aanbevelingen en suggesties ontleend worden. Weber Beamix behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving.