

Productomschrijving

weber.pas 431 is een gebruiksklare, hoogwaardige oplosmiddelvrije spachtelpleister op basis van kunsthars. De pleister is dampopen en waterafstotend. weber.pas 431 is verkrijgbaar in 324 verschillende kleuren.



Toepassing

weber.pas 431 wordt toegepast als hoogwaardige, onderhoudsarme, verfraaiende afwerking op velerlei ondergronden.

Classificatie

Geen

Leveringsvorm

weber.pas 431 wordt geleverd in emmers van 25 kg.

Houdbaarheid/opslag

In originele gesloten verpakking tenminste 12 maanden houdbaar.
Koel en vorstvrij bewaren!

Verbruiksgegevens

Korrelgrootte	Verbruik
1,5 mm	ca. 2,9 kg/ m ²
2,0 mm	ca. 3,5 kg/ m ²
3,0 mm	ca. 4,5 kg/ m ²

*Gemiddeld verbruik. Het effectieve verbruik is afhankelijk van de ondergrond, de reële situatie op het werk en de uitvoering.

Verwerkingssystemen

weber.pas 431 wordt handmatig verwerkt.

Technische gegevens

Grondstoffen

Bindmiddel	kunsthars
Toeslagmaterialen	harde dichte toeslagmaterialen
Toevoegingen	geen
Hulpstoffen	additieven die de verwerking en eigenschappen van de pleister verbeteren

Speciale eigenschappen

Niet voor gipsachtige ondergronden
Laagdikte afhankelijk van de korrelgrootte.

Buiten toepassing	ja
-------------------	----

Gebruiksaanwijzing

Voorbehandelen

weber.pas 431 kan worden aangebracht op raaplagen van Weber basispleisters of op het Weber gevelisolatie systeem. De ondergronden dienen droog, zuiver, ontsloft en stabiel te zijn. Zuigende ondergronden voorstrijken met weber.prim 405, gladde ondergronden voorstrijken met weber.pim 403.

Verwerken

weber.pas 431 wordt handmatig verwerkt.

De pleister voor gebruik goed doorroeren. Eventueel mag 1% zuiver water worden toegevoegd. weber.pas 431 wordt handmatig met RVS spaan op korreldikte opgezet en na enig aantrekken in structuur geschuurd. Tijdens en na het aanbrengen van de pleister mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond niet lager zijn dan 5°C en niet hoger zijn dan 30°C. De pleister niet aanbrengen op bevroren of ontdooiende ondergronden, of bij risico op vorst binnen de 24 uur. De aangebrachte pleister beschermen tegen zon, wind en slagregen.

Belangrijk

weber.pas 431 mag niet met andere producten worden gemengd. Kleuren kunnen afwijken van de kleurenwijzer of kleurmonsters als gevolg van natuurlijke deviaties in grondstoffen, de structuur van de pleister, verwerking en droging. Kleurgaranties kunnen daarom niet worden gegeven. Wij adviseren u het project met een en dezelfde partij weber.pas 431 af te werken. Vuil- en algafstotend ingesteld. Lees voor gebruik het veiligheids- en verwerkingsadvies.

Veiligheidsgegevens

Voor veiligheidsinformatie zie veiligheidsinformatieblad.

NAW-gegevens Saint-Gobain Weber Beamix B.V.

Saint-Gobain Weber Beamix B.V.
Postbus 7932
5605 SH Eindhoven
T.: +31 (0)40 259 79 11
F.: +31 (0)40 252 62 50
technisch-advies@weberbeamix.nl
www.weberbeamix.nl

