

### Productomschrijving

---

weber.tec CBV 112 (C45/55-8/I) is een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel, op basis van EN 206-1:NEN 8005.



### Toepassing

---

- Gewapende en ongewapende betonconstructies,
- Betonconstructies met geringe afstand tussen wapeningsstaven,
- Vullen van naden van prefab elementen,
- Aanstortingen in de prefab betonbouw,
- Storten van vloeren en funderingen, zowel binnen als buiten,
- Betonwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen.

### Leveringsvorm

---

- Silo in combinatie met bulk tot 32 ton (afhankelijk van de wettelijk toegestane gewichten),
- Zakgoed 25 kg

### Classificatie

---

Omschrijving vlg EN 206-1 (NEN 8005)	EN206-1 (NEN 8005)
Sterkteklasse	C45/55
Duurzaamheid Milieuklasse	X0,XC4,XD3,XS3,XF4,XA1
Verwerkbaarheid Consistentie klasse	F6
Grootste korrelafmeting Dmax	8 mm

## Houdbaarheid/opslag

---

weber.tec CBV 112 (C45/55-8/l) is, indien droog opgeslagen in de originele verpakking, 12 maanden houdbaar na productiedatum.

## Verbruiksgegevens

---

Bij gebruik in de beoogde consistentieklasse, ca. 510 liter/ton.

## Verwerkingssystemen

---

Silo 18 m<sup>3</sup>:

- Doorstroommenger in combinatie met een Brinkmann verdringingspomp of een plunjerpomp.
- Zakgoed mengen in een chargemenger, betonmolen of in kuip en roerspindel.

## Technische gegevens

---

### Grondstoffen

Bindmiddel	portlandcement CEM I (EN 197-1)	
Toeslagmateriaal	harde dichte toeslagmaterialen (EN 12620)	
Grootste korrelafmeting	8 mm	
Hulpstoffen	superplastificeerder (EN 934-2)	

### Eigenschappen betonspecie

Waterbehoefte	12,0 - 13,0	%
Vloeimaat	> 650	mm (EN 12350-5)
Volumieke massa	ca. 2220	kg/m <sup>3</sup> (EN 12350-6)
Luchtgehalte	< 2,0	% (EN 12350-7)
Uitlevering	ca. 510	liter / ton

### Eigenschappen verharde beton

Volumieke massa	ca. 2250	kg/m <sup>3</sup> (28 dagen, EN 12390-7)
Druksterkte	>65	N/mm <sup>2</sup> (28 dagen, EN 12390-3)

Bewaaromstandigheid proefstukken: 20 °C / onder water (EN 12390-2).

Weber.tec CBV 112 wordt geleverd onder KOMO/BV certificaat.

Certificaat nr. 701-08-B, vormgegeven bouwstof.

## **Gebruiksaanwijzing**

---

### **Vorbereiding**

Verwijder de stoffen die hechting op of aan beton nadelig kunnen beïnvloeden. Maak de ondergrond geheel vrij van olie, vet en andere stoffen die nadelig zijn voor de hechting. Gladde oppervlaktes dienen te worden opgeruwd door middel van hakken, boucharderen en of waterstralen om een voldoende ruw oppervlak te verkrijgen in verband met optimale aanhechting. Bevochtig de ondergrond goed voor met water of gebruik een hechtprimer.

### **Aanmaken**

Waterhoeveelheid: zie eigenschappen betonspecie (gebruik voor 25 kg tussen 3,0 en 3,25 liter water).  
Gebruik voor het aanmaken van de betonspecie bij voorkeur drinkwater of leidingwater (NEN-EN 1008), bij twijfel is nader onderzoek nodig naar de geschiktheid van het te gebruiken water. Mengen (Saint Gobain Weber Beamix equipment): meng, overeenkomstig de handleiding behorende bij het desbetreffende mengsysteem. Mengen (zakgoed); Breng 75% van de benodigde hoeveelheid water in de menger. Voeg dan de droge mortel toe in de menger. Start de menger. Voeg daarna de resterende hoeveelheid water toe zodat de juiste verwerkbaarheid wordt verkregen. Meng gedurende 3 minuten zodat een klontvrij plastisch homogeen mengsel is verkregen.

### **Verwerken**

Verwerkbaarheid: verwerkbaar gedurende ca. 2 uur na aanmaak, afhankelijk van betonspecie- en omgevingstemperatuur.  
Verwerk de aangemaakte betonspecie boven 0° C. Werk niet tegen, op of in een bevroren ondergrond. Een bevroren ondergrond heeft een negatieve reactie op de hydratatiesnelheid van cement. De sterkteontwikkeling van vers gestort beton verloopt trager bij een omgevingstemperatuur lager dan 5° C.  
Uitvoering: verdicht de mortelspecie tijdens of direct na het storten d.m.v. trillen of porren. Gebruik hiervoor een trilnaald of een stevige stok. Werk de betonspecie af met een spaan of rij. Schuur, afhankelijk van de toepassing, na het storten het betonoppervlak dicht met een schuurbord nadat de gestorte beton licht is aangetrokken.

### **Nabehandelen**

Bescherm het gestorte beton en het ontkiste betonoppervlak tegen tocht en uitdroging door langdurig afdekken met bijvoorbeeld vochtig jute of plastic folie. Indien de ontkiste oppervlakten te groot zijn om te kunnen afdekken met folie, is het regelmatig bevochtigen van het betonoppervlak een alternatief.  
Het gebruik van curing compound behoort ook tot de mogelijkheden, let hierbij op dat bepaalde type curing compound mogelijk nadelig effect kan hebben op de aanhechting van eventueel later aan te brengen beton. Bescherm het betonoppervlak tegen kans op bevroering.

### **Reinigen**

Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

## Veiligheidsgegevens

---

Voor veiligheidsinformatie zie veiligheidsinformatieblad.

### NAW-gegevens

---

Saint-Gobain Weber Beamix B.V.  
Postbus 7932  
5605 SH Eindhoven  
T.: +31 (0)40 259 79 11  
F.: +31 (0)40 252 62 50  
technisch-advies@weberbeamix.nl  
www.weberbeamix.nl



### Certificering

---

